

名称	密度 kg/m ³	比热 KJ/(kg·℃)
钢	7850	0.4605
不锈钢	7900	0.5024
铸铁	7220	0.5024
铜	8800	0.4062
青铜	8000	0.3810
黄铜	8600	0.3768
铝	2670	0.9211
镍	9000	0.4605
铅	11400	0.1298
酚醛	1250~1300	1.2560~1.6747
脲醛	1400~1500	1.2560~1.6747
聚氯乙烯	880~1400	1.8422
聚苯乙烯	1050~1070	1.3398
低压聚氯乙烯	940	2.5539
高压聚氯乙烯	920	2.2190
干砂	1500~1700	0.7955
粘土	1600~1800	0.7536 (-20℃~20℃)
粘土砖	1600~1900	0.9211
耐火砖	1840	0.8792~1.0048
混凝土	2000~2400	0.8374
松木	500~600	2.7214 (0~100℃)
软木	100~300	0.9630
石棉板	770	0.8164
玻璃	2500	0.6699
耐酸砖和板	2100~2400	0.7536~0.7955
耐酸搪瓷	2300~2700	0.8374~1.2560
有机玻璃	1180~1190	
多孔绝热砖	600~1400	